香港九龍灣常悅道 20 號環球工商大廈 10 樓 9 室 Room 9, 10/F. International Plaza, 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, H.K. Tel: 852-2751 8880 Fax: 852-2795 1625 Web Site: www.uea.com.hk E-mail: info@uea.com.hk

技術參數表

H8803

感壓性熱熔膠

Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive

主要成份 (BASIS) : 熱可塑性熱熔膠 (THERMOPLASTIC RUBBER)

外觀 (APPEARANCE) : 透明白色塊狀 (CLEAR WHITE)

軟化點 (SOFTENING POINT) : 88℃

融溶粘度 (VISCOSITY) : 5,000 CPS / 160℃

3,625 CPS / 170°C

2,625 CPS / 180°C

接著力 (ADHESION) : 3.75 KG/IN UP

粘著力 (LOOP TACK) : 3.25 KG/IN UP

應用範圍 (APPLICATION FIELD) : PVC, PE, PP, PET 貼合專用

包裝 (PACKAGE) : 25 公斤 / 箱 (25 KGS / CTN)

儲存時間 (STORAGE) 2 年以上 (2 YEARS UP)