



技術參數表

74P

感壓性熱熔膠

Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive

主要成份 (BASIS)	:	熱可塑性熱熔膠 (THERMOPLASTIC RUBBER)
外觀 (APPEARANCE)	:	透明白色塊狀 (CLEAR WHITE BLOCK)
軟化點 (SOFTENING POINT)	:	90°C
接著力 (ADHESION)	:	3 KG/IN UP
粘著力 (LOOP TACK)	:	2.75 KG/IN
融溶粘度 (VISCOSITY)	:	12,000 CPS / 160°C 8,500 CPS / 170°C 6,750 CPS / 180°C
應用範圍 (APPLICATION FIELD)	:	助黏性不乾膠
固成份 (SOLID CONTENT)	:	100%
使用溫度 (APPLICATION TEMP.)	:	160°C - 180°C
開放時間 (OPEN TIME)	:	10 秒 (10 - 15 SEC)
凝聚力 (COHESION)	:	7 天 (7 DAYS UP)
滾球黏著力 (ROLLING BALL TACK)	:	24#
剪力剝離溫度 (SAFT)	:	72°C
包裝 (PACKAGE)	:	25 公斤 / 箱 (25 KGS / CTN)
儲存時間 (STORAGE)	:	2 年以上 (2 YEARS UP)