



技術參數表

835

感壓性熱熔膠

Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive

主要成份 (BASIS)	:	熱塑性橡膠 (THERMOPLASTIC RUBBER)
外觀 (APPEARANCE)	:	透明白色塊狀 (CLEAR WHITE BLOCK)
融溶粘度 (VISCOSITY)	:	22,000 CPS / 160°C 15,000 CPS / 170°C 11,000 CPS / 180°C
疊層剝離強度(LAP SHEAR STRENGTH)	:	142 PSI
180°C 剝離強度 (180°C PEEL STRENGTH)	:	9.3 PLI
自粘強度(LOOP TACK)	:	9.5 PLI
滾球黏著力 (ROLLING BALL TACK)	:	22#
持續能力(HOLDING POWER)	:	9600 MINS (25°C x 1000g/in Load) 452 MINS (40°C x 1000g/in Load)
軟化點 (SOFTENING POINT)	:	105°C
固成份 (SOLID CONTENT)	:	100%
測試粘性厚度(GLUE THICKNESS OF TEST) : PIECE(MYLAR)	:	50u
剪力剝離溫度 (SAFT)	:	82°C
應用範圍 (APPLICATION FIELD)	:	粘扣帶專用膠(MAGIC TAPE)
包裝 (PACKAGE)	:	25 公斤 / 箱 (25 KGS / CTN)
儲存時間 (STORAGE)	:	2 年以上 (2 YEARS UP)