



## 技術參數表

### 656B

#### 特性：

- ◆ 本產品可以黏合一些難於黏合的物料，例如PP、PE、尼龍及金屬等，都有良好的接著力。
- ◆ 656B可以黏合收音機刻度尺、玻璃或阿加力鏡片、發泡膠、木材及多類型膠料等。
- ◆ 本產品可以絲印和手塗。
- ◆ 本產品不可以黏合軟性PVC、矽膠及氟類材料。

#### 物理性質：

主要物料	:	人造聚合物
溶劑	:	白電油溶劑
顏色	:	黑色
固體含量	:	大約 38%
黏度	:	4,000 - 4,800 cps

#### 表面處理：

清除黏合表面之微層粒及油污等，可用酒精來清洗。

#### 使用方法：

可以塗一面或二面來接合，如果要達到理想之效果，可以先塗 656B 於二件物件之表面，等大約三十分鐘，讓表面之溶劑走了大約九成，再將兩面接合，會得到更佳之效果。

#### 乾透時間：

很快已經有初時的接著力，如要得到更佳效果，最好有二十四小時的乾透。

#### 食品法規：

656B 的組成符合美國食品與藥品管理局 (FDA) 21 聯邦法規 CFR175、105 (黏合劑)，21CF176。180 (承食品相接觸的紙和紙板) 的要求。