



技術參數表

385A

熱熔膠片 Hot Melt Flake

主要成份 Basis	:	E.V.A 系統合成樹脂 (E.V.A Copolymer)
顏色 Color	:	白色片狀 White Flake
固成份 Solid Content	:	100%
軟化點 Soften Point	:	90°C
使用溫度 Application temperature	:	160°C - 180°C
開放時間 Open Time	:	5 - 7 Sec
固化時間 Setting Time	:	3 - 5 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	5,000 CPS / 160°C 3,600 CPS / 170°C 2,550 CPS / 180°C
使用範圍 Usage	:	書本裝訂 (脊膠) Book Binding
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)