



技術參數表

386

熱熔膠片 Hot Melt Flake

主要成份 Basis	:	E.V.A 系統合成樹脂 (E.V.A Copolymer)
顏色 Color	:	淡黃色片狀 Clear Yellow Flake
固成份 Solid Content	:	100%
軟化點 Soften Point	:	108°C
延伸度 Elongation	:	110%
拉伸強度 Tensile Strength	:	21 kg / cm ²
使用溫度 Application temperature	:	160°C - 180°C
開放時間 Open Time	:	3 - 5 Sec
固化時間 Setting Time	:	1 - 2 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	950 CPS / 160°C 740 CPS / 170°C 580 CPS / 180°C
應用範圍 Application Field	:	封箱用, 高速紙箱包裝 Rapid Packaging
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)