



技術參數表

416

熱熔膠片 Hot Melt Flake

主要成份 Basis	:	E.V.A 系統合成樹脂 (E.V.A Copolymer)
顏色 Color	:	透明白色片狀 Clear White Flake
固成份 Solid Content	:	100%
軟化點 Soften Point	:	110°C
延伸度 Elongation	:	145%
拉伸強度 Tensile Strength	:	21 kg / cm ²
使用溫度 Application temperature	:	160°C - 180°C
開放時間 Open Time	:	7 - 8 Sec
固化時間 Setting Time	:	2 - 3 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	2,500 CPS / 160°C 1,812.5 CPS / 170°C 1,500 CPS / 180°C
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)