



技術參數表

439

熱熔膠粒 Hot Melt Chips

主要成份 Basis	:	E.V.A 合成樹脂
顏色 Color	:	淡黃色粒狀 Clear Yellow Chips
軟化點 Soften Point	:	80°C
延伸度 Elongation	:	450%
拉伸強度 Tensile Strength	:	25 kg / cm ²
使用溫度 Application temperature	:	160°C - 180°C
開放時間 Open Time	:	15 - 20 Sec
固化時間 Setting Time	:	5 - 10 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	6,400 CPS / 160°C 4,400 CPS / 170°C 3,150 CPS / 180°C
應用範圍 Application Field	:	貼合書面材質 Book Cover
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)