



技術參數表

625

熱熔膠粒 Hot Melt Chips

主要成份 Basis	:	E.V.A 系統合成樹脂 (E.V.A. Copolymer)
顏色 Color	:	透明白色粒狀 Clear White Chips
固成份 Solid Content	:	100%
軟化點 Soften Point	:	85°C
延伸度 Elongation	:	750%
拉伸強度 Tensile Strength	:	25 kg / cm ²
使用溫度 Application temperature	:	150°C - 160°C
開放時間 Open Time	:	15 - 30 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	42,750 CPS / 130°C 29,950 CPS / 140°C 22,500 CPS / 150°C 18,000 CPS / 160°C 14,500 CPS / 170°C 10,750 CPS / 180°C
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)