



技術參數表

672A

熱熔膠片 Hot Melt Flake

主要成份 Basis	:	熱可塑性橡膠 (T.P.R. Copolymer)
顏色 Color	:	棕色片狀 (Brown Flake)
固成份 Solid Content	:	100%
軟化點 R & B Softening Point	:	75°C
延伸度 Elongation	:	1200%
拉伸強度 Tensile Strength	:	12 kg / cm ²
使用溫度 Application temperature	:	160°C - 180°C
開放時間 Open Time	:	3 - 5 Sec
固化時間 Setting Time	:	1 - 2 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	1,575 CPS / 160°C 1,145 CPS / 170°C 700 CPS / 180°C
應用範圍 Application field	:	上光紙箱、紙盒包裝封口 UV Carton, Box Packaging Sealing
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)