



技術參數表

705D

熱 熔 膠 粒

705D 爲一熱熔膠可塑性接著劑，主成份爲乙烯醋酸乙烯脂。主要使用於玩具及手工藝業界，對塑膠、陶瓷、金屬等材質有極佳的接著性，爲通用品。

數據資料

物 性	規 格 值	試 驗 方 法
外 觀 (Shape)	粒狀	目視
色 澤 (Color)	白色透明	目視
軟化點 (Softening Point)	83℃	R&B 環球法
開放時間 (Open Time)	60 秒	
固定時間 (Set Time)	30 秒	
黏度 (Viscosity)	B 型黏度計	
	22000	在 160℃ 時
	10500	在 180℃ 時
硬度 (Hardness)	78	JIS "A" TYPE
剝離強度 (Peel Strength)	12Kg/30mm	帆布-帆布 JAI-7-1980 PVC-PVC
剪斷強度 (Shear Strength)	32Kg/cm ²	
建議用途	手工藝、禮飾品、玩具	

使用建議

膠槍操作，使用前請將材質表面擦乾淨。

注意事項

- ◆ 開放和固著時間會隨膠之溫度、塗佈量、貼合時間和力量而改變。
- ◆ 膠對表面平滑材質接著性較差，如 PE 和 PP，如經處理則可著。
- ◆ 膠槍使用溫度高，請勿用手去觸摸熔融之膠或槍頭，以免燙傷。