



## 技術參數表

### C925Y

### 熱熔膠粒 Hot Melt Chips

主要成份 Basis	:	E.V.A. 系合成樹脂 (E.V.A Copolymer)
顏色 Color	:	淡黃色粒狀 (Clear Yellow Chips)
固成份 Solid Content	:	100%
軟化點 R & B Softening Point	:	75°C
延伸度 Elongation	:	750%
拉伸強度 Tensile Strength	:	20 kg / cm <sup>2</sup>
使用溫度 Application temperature	:	170°C - 180°C
開放時間 Open Time	:	50 - 60 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	8,375 CPS / 160°C 6,125 CPS / 170°C 4,750 CPS / 180°C
應用範圍 Application field	:	手工藝品、玩具、傢具、木製品、包裝組裝 Art craft, Toy, Furniture, Woodworking, Packing Assembling
成份 Composition	:	E.V.A.、碳氫化合物樹脂，防氧化劑 E. V. A, Hydor-Carbon Resin
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)