



技術參數表

H272

熱熔膠粒 Hot Melt Chips

主要成份 Basis	:	E.V.A. 系合成樹脂 (E.V.A Copolymer)
顏色 Color	:	淡黃色粒狀 (Clear Yellow Chips)
固成份 Solid Content	:	100%
軟化點 R & B Softening Point	:	95°C
延伸度 Elongation	:	550%
拉伸強度 Tensile Strength	:	28 kg / cm ²
使用溫度 Application temperature	:	170°C - 180°C
開放時間 Open Time	:	10 - 15 Sec
固化時間 Setting Time	:	2 - 3 Sec
融熔粘度 Viscosity	:	35,000 CPS / 160°C 23,500 CPS / 170°C 15,250 CPS / 180°C
應用範圍 Application field	:	PVC&木材粘合，張力佳，適合有角；較高級之貼邊用 (PVC & WOOD, EDGE BONDING)
儲存時間 Storage	:	2年以上 (2 Years Up)