



技術參數表

302

硅基潤滑酯

302 硅基潤滑酯是半透明漿狀物，不含任何粒狀物質。

用途

- ◆ 塑料，橡膠或金屬磨擦件的潤滑酯。
- ◆ 耐高溫潤滑酯。
- ◆ 電子開關，導線連接件，電筒等的防鏽及潤滑酯。

特點

- ◆ 對金屬，塑料或橡膠等沒有腐蝕或溶漲的問題。
- ◆ 在 -57°C 至 204°C 保持漿狀物質，不結塊或熔化。
- ◆ 無味無毒。

物理性能

蒸發速率 (150°C x 24 小時)	:	4% MAX
冰點	:	-54°C
導熱系數 (BTU / hr.f)	:	0.092
共耗系數 (25°C / $10^2 - 10^6$ Cycles)	:	2.75
體積電阻 (OHM - CM)	:	1×10^{15}