



速能化工貿易有限公司

ULTRA ENERGY ADHESIVE TRADING CO. LTD.

香港九龍灣常悅道 20 號環球工商大廈 10 樓 9 室 Room 9, 10/F. International Plaza, 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, H.K.

Tel : 852-2751 8880 Fax : 852-2795 1625 Web Site : www.uea.com.hk E-mail : info@uea.com.hk

最新推廣產品

布藝屏風噴膠 Spray Glue For Cloth Screen

- 產品特點 : 粘力強，固含量高、耐老化、氣味小、環保、省膠。
- 適用材料 : 應用于布藝屏風中布料與板材等材料之間的粘合。
- 操作注意事項 : 單面或雙面噴塗，即噴即粘，噴槍壓力過大或噴塗量過多可能會有透膠現象。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T620	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	60℃	優
T680A	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	60℃	特優
T320	SBS 膠	HJ/T220-2005	100±30	60℃	特優

防火板噴膠 Spray Glue For Fireproof Board

- 產品特點 : 粘力強，固含量高、耐高溫、耐老化、環保、噴塗兩用、省膠。
- 適用材料 : 應用於板式傢俱、櫥具、空調行業中木板、鐵板、塑膠板、防火板、保溫綿、布料、皮革等材料之間的粘合。
- 操作注意事項 : 雙面噴塗，噴塗後需要晾置 1-5 分鐘後粘合。噴塗不均勻、積膠、缺膠、壓合不到位可能會造成脫膠、開膠等現象。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T710	氯丁膠	GB18583-2008	350±50	60℃	特優
T720	氯丁膠	GB18583-2008	400±50	60℃	特優





泡沫材料噴膠 Spray Glue For Foam Materials

- 產品特點 : 初粘性好、固含量高，不腐蝕泡沫、噴塗兩用、氣味小、環保、省膠。
- 適用材料 : 應用於泡沫與泡沫或泡沫與其他材料之間的粘合。
- 操作注意事項 : 雙面噴塗，噴塗後需要晾置 1-5 分鐘後粘合。粘合後加壓要全面。噴塗不均勻，積膠、缺膠、壓合不到位可能會造成脫膠、開膠等現象。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T680C	SBS 膠	HJ/T220-2005	100±30	50℃	優
T680C-1	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	50℃	優

阻燃噴膠 Spray Glue For Fire Retardant Materials

- 產品特點 : 粘力強，固含量高、耐高溫、阻燃性能強、氣味小、環保、省膠。
- 適用材料 : 應用於阻燃沙發、阻燃轉椅中阻燃海綿、阻燃布料等材料之間的粘合。
- 操作注意事項 : 雙面噴塗，噴塗後需要晾置 1-3 分鐘後粘合。噴塗不均勻、積膠、缺膠、壓合不到位可能會造成脫膠、開膠等現象。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T630	SBS 膠	GB18583-2008 英標 BS5852	100±30	60℃	優
T630A	SBS 膠	GB18583-2008 美標 TB117	100±30	60℃	良
T630B	氯丁膠	GB18583-2008 英標 BS5852	400±50	60℃	特優
T630S	SBS 膠	GB18583-2008 英標 BS5852	100±30	65℃	特優



保溫材料噴膠 Spray Glue For Thermo-Insulant Materials

- 產品特點 : 粘力大、固含量高，粘接時間長、耐熱、耐老化、氣味小、環保、省膠。
- 適用材料 : 應用於保溫材料中橡塑、酚醛板、玻璃纖維、鋁鉛板等保溫材料之間的粘合。
- 操作注意事項 : 雙面噴塗或塗刷後需要晾置 1-5 分鐘粘合。粘合後加壓要全面。噴塗或塗刷不均勻、積膠、缺膠、壓合不到位可能會造成脫膠、開膠等現象。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T610B	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	60℃	良
T830	氯丁膠	GB18583-2008	400±50	90℃	特優
T900	SBS 膠	GB18583-2008	300±50	60℃	優

厚皮仿皮噴膠 Spray Glue For Thick Or Artificial Leather

- 產品特點 : 固含量高，粘力強、耐高溫、耐老化、抗油性、環保、省膠。
- 適用材料 : 應用於厚皮沙發、高檔沙發、定型座椅傢俱製造中的定型海綿、皮革、布料、塑膠、金屬、木板等材料之間的粘合。
- 操作注意事項 : 雙面噴塗，噴塗後需要晾置 2-5 分鐘後粘合。現場通風條件不好時可能會氣味較大。材料表面在必要時先去油脂或打磨後噴塗。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T680H	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	70℃	特優
T730K	氯丁膠	GB18583-2008	300±50	90℃	特優
T930	氯丁膠	GB18583-2008	300±50	90℃	特優
T838K	氯丁膠	GB18583-2008	300±50	90℃	特優



高檔海綿噴膠 Spray Glue For High Quality Sponge

- 產品特點 : 固含量高，粘力強、耐高溫、耐老化、氣味小、環保、省膠。
- 適用材料 : 應用於高檔沙發、轉椅和保溫行業中的海綿、木板、布料、薄皮、紙張、保溫綿等材料之間的粘合。
- 操作注意事項 : 雙面噴塗，噴塗後需要晾置 1-3 分鐘後粘合。冬天、溫度低或濕度大時晾置時間適當延長。噴塗不均勻、積膠、缺膠、壓合不到位可能會造成脫膠、開膠等現象。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T680	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	65℃	優
T168	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	65℃	優
T768	SBS 膠	GB18583-2003	100±30	65℃	優
T680B	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	65℃	特優
T680S	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	65℃	特優
T328	SBS 膠	HJ/T220-2005	100±30	65℃	優
T338	SBS 膠	HJ/T220-2005	100±30	65℃	特優

普通海綿噴膠 Spray Glue For Ordinary Sponge

- 產品特點 : 固含量高，初粘性好、氣味小、環保、省膠。
- 適用材料 : 應用於普通沙發、轉椅和保溫行業中的海綿、木板、布料、紙張、保溫綿等材料之間的粘合。
- 操作注意事項 : 單面噴塗或大面積噴塗時應即噴即粘，雙面噴塗或粘接弧形時應晾置 1-5 分鐘。噴塗不均勻、積膠可能會造成起粉或硬邊現象。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T610	SBS 膠	GB18583-2008	80±30	60℃	良
T618	SBS 膠	GB18583-2008	80±30	60℃	良
T810	SBS 膠	GB18583-2008	80±30	60℃	良
T668	SBS 膠	GB18583-2008	80±30	60℃	良
T138	SBS 膠	GB18583-2008	80±30	60℃	良
T318	SBS 膠	HJ/T220-2005	80±30	60℃	良



箱包手袋噴膠 Spray Glue For Suitcases And Bags

- 產品特點 : 粘力強，固含量高，初粘力維持時間長、氣味小、環保、省膠。
 適用材料 : 應用于箱包、手袋、提包行業中布料、海綿、皮革、ABS 塑膠等材料之間的粘合。
 操作注意事項 : 雙面噴塗，噴塗後需要晾置 1-5 分鐘後粘合。噴塗不均勻、積膠、缺膠、壓合不到位可能會造成脫膠、開膠等現象。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T680K	SBS 膠	GB18583-2008 GB19340-2003	100±30	55℃	優
T788	SBS 膠	GB18583-2008 GB19340-2003	100±30	55℃	優
T888	SBS 膠	GB18583-2008 GB19340-2003	100±30	55℃	優
T988	SBS 膠	GB18583-2008 GB19340-2003	100±30	55℃	優
T898	SBS 膠	GB18583-2008 GB19340-2003	100±30	55℃	優

環保水性噴膠 Environment Friendly Water-Based Adhesive

通過檢測

- ◆ 通過環境標誌產品技術要求 (HJ/T220-2005) 的合格檢測；
- ◆ 通過德國 TUV 公司關於 VOC 有機揮發物限量的檢測；
- ◆ 通過歐盟 ROHS 指令六大重金屬限量的檢測；
- ◆ 通過歐盟 REACH 法規 15 種高關注物質限量的檢測；
- ◆ 通過 SGS 關於富馬酸二甲酯、有機錫、鄰苯二甲酸酯的限量檢測。

產品特點 : 粘力強、耐高溫、耐老化、粘力持久、固含量高、噴塗面積大，無毒無味、綠色環保，無安全隱患。

應用行業 : 廣泛應用於轉椅、沙發、床墊、枕頭、屏風、玩具、皮革等領域。

適用材料 : 應用於厚皮、仿皮、再生皮、布料、木材、泡沫、海綿、泡綿、慢回彈海綿等材料之間的粘合。

操作注意事項 : **施工準備：**

1. 保證施工現場通風良好；
2. 材料表面要無油漬、無灰塵、無雜質等；
3. 使用水性噴膠專用噴槍。

噴塗要點：

1. 雙面噴塗；
2. 噴嘴與材料表面距離 0.2 米左右；
3. 噴嘴與材料表面成 45 度左右；
4. 調試噴槍，噴出效果為線型霧狀為佳；
5. 噴塗時噴槍應平穩移動，噴塗膠層宜厚薄均勻，不積膠，不缺膠。

粘接要求：

1. 均勻噴塗後，應適當晾置，晾置時間根據施工溫度和濕度而定，一般在 1-10 分鐘左右。
2. 粘接後應適當加壓，加壓要全面均勻。

型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T1018	氯丁膠	HJ/T220-2005	400±50	80℃	特優
T1028	氯丁膠	HJ/T220-2005	500±50	80℃	特優
T1038	氯丁膠	HJ/T220-2005	600±50	70℃	特優



納米淨味噴膠 Nanometre Odourless Spray Glue

- 產品特點** : 採用進口納米材料和進口膠片, 引進國外先進工藝, 採用獨家核心技術配方研製而成, 是我司科技含量最高的尖端產品之一。該產品固含量和含膠量高, 粘力強, 耐老化性能優越, 環保無毒, 與市場上同類膠水相比, 最大的特點就是膠層乾燥後(噴塗後約 5 分鐘)無氣味, 一舉攻克眾多廠家床上用品或出口產品氣味較大的難題。
- 應用行業** : 廣泛應用於床墊、枕頭、沙發、轉椅、屏風、箱包、玩具等高要求、高標準製造行業。
- 適用材料** : 適用於上述行業中的海綿、布料、皮革、木板、紙張、塑膠等材料之間的粘合。
- 操作注意事項** :

施工準備:

1. 保證施工現場通風良好;
2. 排幹空壓機及噴槍管道積水;
3. 檢查噴槍功能是否完好;
4. 檢查材料是否與膠水型號匹配;
5. 材料表面要無油漬、無灰塵、無雜質等;
6. 清塗火種, 遠離火源、熱源、高溫物體等。

噴塗要點:

1. 雙面噴塗;
2. 噴槍氣壓調至 6-8 公斤;
3. 噴嘴與材料表面距離 0.2 米左右;
4. 噴嘴與材料表面成 45 度左右;
5. 調試噴槍, 噴出效果為 型顆粒狀或扇形霧狀為佳;
6. 噴塗時噴槍應平穩移動, 噴塗膠層宜厚薄均勻, 不積膠, 不缺膠。

粘接要求:


均勻噴塗後, 需晾置 1-3 分鐘。溫度低、濕度大的天氣晾置時間適當延長。

* 晾置時間的判斷:

一般情況下, 溫度低、濕度大的天氣, 膠水中的溶劑揮發速度較慢, 並有可能吸收空氣中的水份, 在塗好的表面形成白色水霧, 這樣會影響粘接性能, 甚至會導致粘接失敗。晾置時間以用手接觸膠層不會粘下膠為准。噴塗後不可未經晾置即行粘接, 但也不能晾置時間過長, 膠層固化後會失去粘接效果。

* 適當加壓效果更好:

加壓是影響粘接效果的重要因素。不管膠水的品質如何優良, 如果沒有適當的加壓, 膠水的粘接效果也難以達到最佳。壓力一般越大越好, 加壓須全面均勻。



保持合理角度和距離



均勻噴塗, 以雲狀或顆粒狀效果為佳



合理時間的碰置是良好粘性的保證



適當地加壓使粘效果達到最佳

型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化	適用行業
TN18	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	60℃	優	布藝屏風
TN28	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	60℃	優	床墊、枕頭、沙發、椅子
TN38	SBS 膠	GB18583-2008	100±30	65℃	特優	
TH81	SBS 膠	HJ/T220-2005	100±30	60℃	優	布藝屏風
TH82	SBS 膠	HJ/T220-2005	100±30	60℃	優	床墊、枕頭、沙發、椅子
TH83	SBS 膠	HJ/T220-2005	100±30	65℃	特優	
TF30	SBS 膠	BS5852 (英標)	100±30	60℃	優	阻燃床墊、枕頭、沙發、椅子
TF60	SBS 膠	BS5852 (英標)	100±30	65℃	特優	



裝飾萬能膠 Decoration All-Purpose Adhesive

- 產品特點 : 粘性強、耐高溫、耐老化、持久性強、固含量高。
- 適用材料 : 應用於板式傢俱、櫥具行業中防火板、鋁塑板、塑膠、木皮、木板、夾板、金屬、EVA、PVC、布料、纖維、石材、鋁材、金屬、電子、地板、橡膠等材料之間的粘接。
- 操作注意事項 : 雙面刮塗，刮塗後稍後片刻然後粘接。可粘接時間隨溫度和濕度的不同一般在 2-15 分鐘左右調節。雨天濕度大會有吸水起皮現象，需晾乾再粘合。



型號	含膠類型	執行標準	粘度 cps (25℃)	耐溫約	耐老化
T800	SBS 膠	GB18583-2008	≥600	65℃	特優
T803	SBS 膠	HJ/T220-2005	≥300	65℃	特優
T808	SBS 膠	GB18583-2008	≥300	65℃	特優
T820	氯丁膠	GB18583-2008	≥3000	70℃	特優
T823	氯丁膠	HJ/T220-2005	≥2000	70℃	特優
T828	氯丁膠	GB18583-2008	≥2000	70℃	特優