



速能化工貿易有限公司

ULTRA ENERGY ADHESIVE TRADING CO. LTD.

香港九龍灣常悅道 20 號環球工商大廈 10 樓 9 室 Room 9, 10/F. International Plaza, 20 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, H.K.

Tel : 852-2751 8880 Fax : 852-2795 1625 Web Site : www.uea.com.hk E-mail : info@uea.com.hk

技術參數表

E-429 膠水

特性：

- 本產品不會腐蝕塑膠、油墨及發泡膠等。本產品很快有最初的黏力，乾固後，對水及油類等都有良好的抵抗性。
- 本產品可以黏合一些難於黏合的特料，例如：PP、PE、尼龍及金屬等，都有良好的接著力。
- E-429 可以黏合收音機刻度尺、玻璃或阿加力鏡方、發泡膠、木材及多類型膠料等。
- 本產品不可以黏合軟性 PVC、矽膠及氟類材料。

物理性質：

主要成份	合成橡膠
溶劑	540 溶劑
顏色	透明
固體含量	大約 38%
黏度	4,000-4,800 cps

表面處理：

清除黏合表面之微層粒及油污等，可用酒精來清洗。

使用方法：

可以塗一面或二面來接合，如果要達到理想之效果，可以先塗 E-429 於二件物件之表面，等大約十五至三十分鐘，讓表面之溶劑乾了大約九成，再將兩面接合，會得到更佳之效果。

乾透時間：

很快已經有初時的接著力，如要得到更佳效果，最好有二十四小時的乾透。

食品法規：

E-429 組成符合美國食品與藥品管理局(FDA)21 聯邦法規 CFR175、105(黏合劑), 21CF176。180(承食品相接觸的紙和紙板) 的要求。