



技術參數表

75P

感壓性熱熔膠

Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive

主要成份 (BASIS)	:	熱可塑性熱熔膠 (THERMOPLASTIC RUBBER)
外觀 (APPEARANCE)	:	透明黃色塊狀 (CLEAR YELLOW BLOCK)
固成份 (SOLID CONTENT)	:	100%
軟化點 (SOFTENING POINT)	:	90°C
拉伸強度 (TENSILE STRENGTH)	:	2.35 KG/IN UP
使用溫度 (APPLICATION TEMP.)	:	160°C - 180°C
開放時間 (OPEN TIME)	:	10 秒 (10 - 15 SEC)
融溶粘度 (VISCOSITY)	:	15,000 CPS / 160°C 10,500 CPS / 170°C 8,250 CPS / 180°C
應用範圍 (APPLICATION FIELD)	:	標籤用助黏性不乾膠
凝聚力 (COHESION)	:	7 天 (7 DAYS UP)
滾球黏著力 (ROLLING BALL TACK)	:	22#
包裝 (PACKAGE)	:	25 公斤 / 箱 (25 KGS / CTN)
儲存時間 (STORAGE)	:	2 年以上 (2 YEARS UP)