



技術參數表

C13M

一、產品介紹

型號	名稱	用途	粘度	性狀	包裝
C13M	膠粘劑	ABS、PVC、金屬等	800~1200CPS	透明粘液	15KG/桶

二、使用方法：

(1) 將粘貼面擦拭乾淨，去除表面殘留油脂或脫模劑；

(2) 在乾燥無油的粘接面薄塗膠液；

方法 1，雙面上膠：等表面半幹後（即用手接觸塗膠表面不會粘手時,大約 3-5 分鐘左右），再將塗膠面貼合壓實，使其緊密接觸。---該方法在壓合粘結表面後，可以到達立刻定位，但測試粘合力度建議在 24 小時以後。

方法 2，單面上膠：在需粘合素材其中一面薄塗膠液，上膠後，將另外一面粘合面與施膠面粘合，24 小時後可使用。該方法上膠後需等 5-15 分鐘才可初步定位，但較節約用膠，測試粘合力度建議在 24 小時以後。

(3) 1-2 天達到最大粘接強度。

(4) 不同溫度乾燥速度是不同的,可 40-50°C 烘烤/5-6H 即可

注：膠水過稠，可以適量添加稀釋水，建議比例 膠水：稀釋水=10：1

三、注意事項：

(1) 為縮短乾燥時間，可採用以下方法操作：

a. 有條件的可以將粘合後的物品放在 40-50 度的烤箱中烤 5-6 個小時即可達到全幹效果；

b. 暫時無條件的建議使用塗膠方法（即用工具沾膠水塗在粘貼面，膠水不宜塗太厚），而不要使用倒膠方法（將膠水倒在粘貼面）。

(2) 存放在陰涼、乾燥、通風處。

(3) 保質期半年。